

SÁDROVÝ TMEL

Sádrový tmel Soudal je vysoce kvalitní tmel pro opravy a vyrovnávání stavebních povrchů v interiéru, s možností nanášení i v silných vrstvách. Vytvrzený tmel je brousitelný a přetíratelný běžnými stavebními barvami.

Charakteristika:

- velmi dobrá přilnavost na stavební podklady
- snadno použitelný
- snadno roztíratelný a plnitelný
- po vyschnutí brousitelný
- podle návodu dobře připravená pasta nestéká
- svými vlastnostmi plně nahrazuje a předčí klasickou sádro
- vzhledem k delší zpracovatelnosti, cca 20 min., nabízí dostatek času k provedení oprav či instalací
- ředitelný a čistitelný vodou
- vhodný pro interiéry
- po vyschnutí se nepropadá

Příklady použití:

- tmelení při elektrikářských, vodoinstalačních a stavebních pracích
- vyrovnávání a opravy stavebních povrchů
- lokální nebo plošné opravy nerovností nebo odpadlých míst
- vyplňování děr a trhlin
- vyplňování a zarovnávání stykových přímých i úhlových spár

Balení a barevné provedení:

- 200 g ostatní balení po dohodě
- nestandardní bílá až šedobílá

Skladovatelnost:

18 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: sádrové pojivo s přísadou speciálních aditiv

Konzistence: prášek

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Zpracovatelnost: cca 20 min.

Zasychání: v závislosti na síle vrstvy a okolní vlhkosti a teplotě zavádá cca za 30 min.

Rychlost vytvrzování: nestanovuje se

Tvrdost: nestanovuje se

Vydatnost: nestanovuje se

Brousitelnost: za 2- 4 hod. po úplném vytvrzení, závisí na podmínkách a síle vrstvy

Vrstva: jednorázově lze nanášet v síle až 5 cm

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Povrchy:**Podklady:** všechny typy savých stavebních podkladů**Stav povrchu:** čistý, soudržný, bez mastnot a prachu**Příprava:** nesoudržné povrchy musí být zpevněny např. Akrylátovou penetrací Soudal, odstraníme nedržící částice, další přípravy nejsou vyžadovány, podle vlastního uvážení je možné velmi savý podklad mírně navlhčit, není to však nezbytné**Velikost spáry:****Plošné opravy:** optimální síla v rozmezí cca 1mm - 5 cm / 1 vrstva**Maximální síla vrstvy:** 5 cm (s rostoucí silou vrstvy roste možnost vzniku smršťovacích trhlin)**Doporučení:** větší defekty opravujeme po vrstvách, každá předchozí musí vždy dokonale vyschnout před aplikací nové vrstvy**Pracovní postup:**

Tmelený povrch, spára, otvor či prasklina se zbaví prachu, odpadávajících částí a mastnoty.

Aplikace: Přímo do kelímku se sádrovou směsí vlijeme 1 dl vlažné vody, směs ihned promícháme a necháme cca 1 min. odstát. Poté vymícháme do hladké hmoty. K aplikaci se používá nejčastěji kovová špachtle nebo hladká stěrka. Díry a praskliny vyplníme tak, aby neobsahovaly vzduchové bubliny. Plochu vyrovnáme stěrkou a po zavadnutí cca po 30 minutách můžeme povrch dohladit vlhkou houbou. Po vytvrdnutí, tj. cca po 2 až 4 hod. lze tmel přebrousit brusným plátnem – doporučujeme č. 80. Po zaschnutí a přebroušení povrchu můžeme přetírat vhodnou interiérovou nebo exteriérovou barvou.**Doba vytvrzování:** závisí na konkrétních podmínkách – teplota, vlhkost, proudění vzduchu a na tloušťce vrstvy**Ředění:** konzistenci můžeme upravit vodou**Čištění:** bezprostředně po aplikaci očistíme pomůcky i znečištěná místa vodou**Pracovní teplota:** +5°C až +35°C**Na opravy:** používejte stejný tmel**Bezpečnost a hygiena práce:**

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.