

LEPIDLO NA DŘEVO 62 A

Lepidlo na dřevo 62A je rychleschnoucí lepidlo na bázi PVAc disperze.

Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po zaschnutí poloprůhledné
- silné přilnutí k materiálu
- vodovzdornost D2 (ČSN EN 204)

Příklady použití:

- lepení dřeva
- lepení papíru
- lepení dřevěných prvků, dřevotřísky
- lepení papíru a kartónů
- lepení měkkého dřeva

Balení a barevné provedení:

- plastové obaly 250 g, 750 g, kbelíky 5 kg
- bílá

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: PVAc disperze

Konzistence: kapalina

Systém vytvrzování: fyzikální schnutí

Otevřený čas (*): 15 minut

Doba stlačení (*): 2 – 4 hodiny

Síla stlačení: cca 1 – 2 kg/cm²

Obsah sušiny: 45 - 47 %

pH: 6 – 7

Hustota: cca 1,1 g/cm³

Minimální teplota lepení: 4°C

Viskozita: 10 000 – 18 000 mPas

Vodovzdornost: D1/D2

Spotřeba: Celoplošné lepení cca 80 - 120 g/m²

Montáž cca 150 - 180 g/m²

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Povrchy:**Podklady:** dřevo, papír, kartony, většina dalších porézních materiálů**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižším konečným pevnostem.**Příprava povrchu:** zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti**Upozornění:** před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.**Pracovní postup:****Aplikace:**

Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Nanášejte lepidlo štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu 2 – 4 hodin.

Doba stlačení: např. lepení HPL na dřevotřísku (hobru) při 60°C

- dávka 80g/m² stlačení cca 45sec- dávka 100g/m² stlačení cca 60sec**Čištění:** nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky**Pracovní teplota:** +5°C až +30°C**Na opravy** používejte Lepidlo na dřevo 62 A.**Bezpečnost a hygiena práce:**

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:

Nepoužívejte na tvrdé dřevo jako např. dub a exotické tvrdé dřeviny jako mahagon, teak a další.

Parkety se mohou pískovat a lakovat za 24 hodin.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.