

LEPIDLO NA DŘEVO 64 A - rychleschnoucí

Lepidlo na dřevo 64A je rychleschnoucí lepidlo na bázi disperze PVAc, které se vyznačuje v porovnání s jinými druhy disperzních lepidel velmi krátkou dobou schnutí.

Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychleschnoucí
- po zaschnutí čiré a průhledné
- vysoká adhezní síla
- vodovzdornost D2 (ČSN EN 204)

Příklady použití:

- lepení dřeva
- lepení dřeva, dřevotřísky, krycích šablon, vrstvených materiálů na bázi dřeva atd.
- lepení papíru a kartónů
- lepení měkkého dřeva
- konstrukční lepení jako jsou spoje pero-drážka, perforované desky, přířezy atd.

Balení a barevné provedení:

- plastové obaly 250 g, 750 g, kbelíky 5 kg
- bílá

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: PVAc disperze
Konzistence: kapalina
Systém vytvrzování: fyzikální schnutí
Hustota: cca 1,1 g/cm³
Otevřený čas (*): 5 minut
Doba stlačení (*): 1-2hod
Síla stlačení: cca 1 – 2 kg/cm²
Obsah sušiny: 59 - 61 %
pH: 3,5 – 5,5
Minimální teplota: 6°C
Vodovzdornost: D2
Viskozita: 13 000 – 19 000 mPas
Spotřeba: Celoplošné lepení 80 - 120 g/m²
Montáž 150 – 180 g/m²

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Povrchy:

Podklady: dřevo, papír, kartony, většina dalších porézních materiálů

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Podcenění těchto podmínek může vést k prodloužení doby vytvrzování a nižším konečným pevnostem.

Příprava povrchu: zdrsnění hladkých styčných ploch brusným papírem kvůli zlepšení přilnavosti

Upozornění: před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost tmelu k materiálu.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Nanášejte lepidlo štětcem nebo jemnou zubovou stěrkou, spojte lepené díly a držte stlačené po dobu 1- 2 hodin. Doba stateční závisí na teplotě.

Čištění: nevytvrzené lepidlo lze čistit vodou, vytvrzené jen mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Na opravy používejte Rychleschnoucí lepidlo na dřevo 64 A.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:

Může zanechávat skvrny na tvrdém dřevě jako např. dub a exotické tvrdé dřeviny jako je mahagon, teak apod.

Lepidlo neředěte.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.