

LEPIDLO NA OBKLÁDAČKY 24 A

Lepidlo na obkládačky 24A je lepicí pasta k okamžitému použití pro lepení nástěnných obkládaček a podlahové dlažby.

Charakteristika:

- pasta k okamžitému použití
- silná přilnavost
- elastické
- voděodolné
- nehořlavé

Příklady použití:

- lepení všech nástěnných a podlahových obkládaček
- lepení podlahových dlaždic na podlahu i s podlahovým vytápěním
- lepení „obklad na obklad“
- lepení nástěnných obkladů horizontálně i vertikálně
- speciálně vhodné pro lepení obkládaček a dlaždic v kuchyních a vlhkých místnostech
- vyhovuje k lepení dlaždic na podklad, který „pracuje“

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml, plastové kbelíky 1kg, 5 kg, 15 kg
- šedá

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: styren-akrylátová

Konzistence: pasta

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Specifická hmotnost: cca 1,6 g/ml

Přilnavost: 3,0 N/mm²

Odolnost při teplotách: -20°C až +70°C

Otevřený čas (*): 15 minut

Rychlost schnutí (*): cca 24 hodin

Obsah sušiny: 82 %

Spotřeba: 1000 – 1500 g/m²

Rychlost vytvrzování(*): konečná pevnost po 24-48hodinách

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Povrchy:

Podklady: porézní materiály jako např. kámen, beton, sádra, sádrokarton, dřevo, staré obkládačky

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot, prachu a nečistot

Příprava povrchu: velmi porézní materiály potřáhněte den předem tenkou vrstvou lepidla nebo ošetřete penetrací např. Akrylátovou penetrací Soudal

Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Nanášejte lepidlo štětcem nebo stěrkou s velkými zuby (3 - 8mm) na plochu, kterou stihnete nanést a polepit do 10 minut. Potom přiložte obkládačky nebo dlaždice a dobře přitlačte případně lehce doklepněte gumovou paličkou.

Čištění: nevytvrzené lepidlo vodou, vytvrzené lze čistit pouze mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Na opravy používejte Lepidlo na obkládačky 24A.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámky:

Po 24 hodinách se mohou spoje spárovat.

Při lepení na staré obkládačky začněte spárovat po 48 hodinách. **Oba tyto časové údaje jsou závislé na teplotě a vlhkosti okolí a mohou být delší.** Proto je nutné, se před spárováním přesvědčit, zda lepidlo již vyschlo a vytvrdilo!

Nezkušeným uživatelům doporučujeme věnovat zvláštní pozornost lepení svislých ploch na nesavé podklady jako jsou staré obklady a např. umakart. Umakart je třeba zdrsnit smirkovým papírem. Takovéto podklady napřed důkladně odmastíme a poté potáhneme stěrkou tenkou vrstvou lepidla, které po zaschnutí vytvoří drsný film po němž obklad nesjede. Lepíme až po dalších 24hodinách. Abychom dosáhli estetického vzhledu, lepíme shora od vodorovné linie. Můžeme použít distanční kříže, obkládačky lehce doklepáváme, aby nesjely. Dáváme-li příliš silnou vrstvu lepidla hrozí, zvlášť nebyla –li vytvořena adhezivní vrstva, nebezpečí sjetí položeného obkladu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.