

LEPIDLO NA PODLAHOVÉ KRYTINY 26 A

Lepidlo na podlahové krytiny 26A je univerzální lepidlo na bázi vodní disperze syntetických pryskyřic.

Charakteristika:

- snadné použití
- bez rozpouštědel
- silná přilnavost
- profesionální kvalita
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- vysoká konečná pevnost spoje

Příklady použití:

- lepení všech typů podlahových krytin
- lepení koberců s pěnovým podkladem i bez pěnového podkladu
- lepení linolea
- lepení podlahových krytin s vinylovým nebo PVC podkladem
- lepení vodotěsných krytin s PVC podkladem

Balení a barevné provedení:

- plastové obaly 1kg, 5 kg, 15 kg
- nestandardní bílá až krémová

Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: akrylát

Konzistence: pasta

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání

Specifická hmotnost: cca 1,45 g/ml

Otevřený čas (*): 30 minut (20°C)

Doba vysychání: 12 hodin

Teplotní odolnost: -20°C až +80°C (vytvrzené)

Obsah sušiny: 77 %

Spotřeba: cca 400 – 600 g/m² (záleží na podkladu a velikosti zubové stěrky)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze podkladu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Povrchy:

Podklady: porézní materiály jako např. beton, dřevo, kámen, sádra

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot, prachu a nedržících částí

Příprava povrchu: případné zbytky starého lepidla mechanicky odstraňte, mohly by narušit výsledné lepicí pevnosti, velmi porézní materiály ošetřete penetrací např. Akrylátovou penetrací Soudal. Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Nanášejte lepidlo štětcem nebo pomocí zubové stěrky (3 - 5mm) po celé ploše, do 20 až 30 minut přiložte krytinu, přitlačte nebo přiklepněte gumovou paličkou.

Čištění: před zaschnutím vodou, poté pouze mechanicky

Pracovní teplota: +5°C až +30°C

Na opravy používejte Lepidlo na podlahové krytiny 26A.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění : Nevhodné pro aplikace do míst s trvalým výskytem vlhkosti.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.