

LEPIDLO NA PARKETY 69 A

Lepidlo na parkety 69A je snadno použitelné lepidlo na bázi alkoholu, pryskyřic a syntetických materiálů. Je vhodné k lepení různých druhů vnitřních podlahových parket..

Charakteristika:

- snadná aplikace
- rychle schnoucí
- neobsahuje vodu
- silná přilnavost
- vynikající penetrační schopnost
- profesionální kvalita

Příklady použití:

- Lepidlo na parkety 69A je vhodné k lepení všech typů dřevěných podlah, pevných, děrovaných, s povrchovou úpravou, dřevěných prken, dřevěných bloků a laminátů.
- Vhodné na porézní druhy podkladů, jako jsou např. betony, potěry, dřevo, mozaiky, dřevité lepenky, OSB desky (dřevité lepenky velkých rozměrů)

Balení a barevné provedení:

- plechovky 5 kg a 13 kg
- béžová

Vlastnosti:

Lepidlo na parkety 69A vytvrzuje fyzikálním vysycháním a krystalizací. Vytvrzená (cca 24hod, 21°C, 50% RV), elastická, nesmrštlivá vrstva lepidla je vlhkosti a teplotě odolná.

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: syntetická pryskyřice

Konzistence: kapalina

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání a krystalizace

Specifická hmotnost: 1,5

Otevřený čas: cca 5 - 10 minut

Spotřeba: cca 800 – 1000 g / m² (*)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Povrchy:

Před samotnou instalací parket musí být zkontrolována vhodnost povrchu. Zjistěte také obsah vlhkosti v celé tloušťce podkladu pomocí karbidového nebo elektrického vlhkoměru. Povolený obsah vlhkosti podkladu doporučuje výrobce podkladu [obecně - Pískové a betonové vyrovnávky: 2% (podle ČSN 744505 max. 2,5% pod parkety, mozaiky a vlysy,), Anhydritové podklady: 0,5% (podle ČSN 744505 anhydrit a xylolit max. 8%), podklady s podlahovým topením 1,5% - 0,3%]

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Lepidlo na parkety 69A nanášejte na suchý, čistý a hladký podklad, který je bez vad a trhlin. Zbytky starých lepidel by mohly působit na lepidlo, proto musí být mechanicky odstraněny. Uvolněný či poškozený podklad musí být opraven před aplikací lepidla.

Porézní minerální povrchy ošetřete Soudal WBPR-11P. Prašné povrchy ošetřete (po konzultaci s našim technickým servisem) Soudal WBPR -21 Deep Primer.

Doporučujeme předběžný test kompatibility na každém povrchu.

Parkety:

Parquetové podlahy musí být aklimatizovány po několik dnů na místě, kde budou instalovány. Ponechte parkety v jejich originálních obalech až do instalace abyste předešli případnému poškození a deformacím. Před instalací zkontrolujte, zda obsah vlhkosti dřeva odpovídá doporučení výrobce (obecně 9% +/- 2%). Pokud je vlhkost dřeva větší než 11%, instalace se nedoporučuje.

Povolená mezera 1 až 1,5 cm kolem obvodu položených parket, včetně sloupů nebo jiných prvků které vstupují do podlahy.

Aplikace lepidla:

Lepidlo na parkety 69A musí být před instalací aklimatizováno na pokojovou teplotu. Lepidlo aplikujte pomocí ozubené stěrky Soudal. Použijte jen tolik lepidla, kolik jej potřebujete k přilepení parket v časovém rozmezí do 10 minut. Přiložte parkety na vrstvu lepidla a poklepejte nebo utěsněte gumovým kladívkem.

Minimálně 80% vzájemného kontaktu parket s lepidlem je nutné k zabezpečení perfektní lepivosti. Zatížení parket zlepšuje jejich konečnou lepicí sílu. Dokončování a pískování parket může být prováděno nejméně po 24 hodinách.

K čištění náradí a parket od nevytvrzeného lepidla použijte Čistič lepidla Soudal. Vytvrzené lepidlo musí být odstraněno mechanicky.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Doporučení:

- Neinstalujte nikdy na povrchy, které nejsou odizolovány
- Neaplikujte lepidlo při teplotách pod 15°C a nad 25°C
- Minimální teplota podkladu musí být nejméně 15°C
- Neaplikujte lepidlo v případě, že relativní vlhkost (RV) je více jak 75%
- Neinstalujte na povrchy, které obsahují příliš mnoho vlhkosti, nebo na podklady s vyšší vlhkostí, než je doporučena výrobcem dřeva
- Neaplikujte na příliš suché dřevo (<7%). To se může při vyšší vlhkosti rozpínat a způsobit poškození.
- Neinstalujte v místnostech, kde zdi a stropy nejsou suché (např. po omítání či malování)
- Neředte lepidlo

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s našim Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s našim Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.