

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49 A

Univerzální montážní lepidlo 49A je lepidlo na bázi syntetického kaučuku připraveno k okamžitému použití.

Charakteristika:

- aplikace pistolí
- široká řada možností použití
- možné lepení na nerovné povrchy
- voděodolné
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- nenarušuje polystyren

Příklady použití:

- lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů
- lepení v renovačních projektech a běžně na stavbách
- lepení dřevěných latí
- lepení soklových lišt, prahů, parapetů,
- lepení obkladových panelů, kabelových žlabů, apod.
- lepení polystyrénových izolačních a dekoračních panelů

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml
- krémová

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: SBR kaučuk

Konzistence: stabilní pasta

Systém vytvrzování: fyzikální vysychání a krystalizace

Otevřený čas: 15 min

Rychlost vytvrzování: 20 minut (počáteční lepící síla), 24 – 48hod

Specifická hmotnost: 1,23 g/ml

Otevřený čas (*): cca 15 minut

Odolnost při teplotě: -20°C až +60°C (vytvrzené)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Podklady: všechny materiály, **kromě PE, PP,PS** (vzhledem k velkému počtu různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést mimo pohledové plochy test kompatibility – vzájemné snášenlivosti materiálů).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: nevyžaduje ošetření Primerem

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.

Nanášejte aplikační pistolí. Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo tercích. Lepidlo aplikujte vždy i do rohů lepených dílů. ihned stlačte materiály k sobě. Přiklepněte gumovou palicí. Vertikálně lepené těžké součásti vyžadují podpěru. Na lepení obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte přenosnou metodu: stlačte součásti k sobě a uvolněte na max. 5 minut. Vraťte díly k sobě a přiklepněte gumovou palicí. Jestliže je podpěra nezbytná, je nutné ji používat do doby než je lepidlo zcela vytvrzené (24 – 48 hodin).

Čištění: White Spiritem (lakový benzín), acetonem

Pracovní teplota: +10°C až +30°C

Na opravy používejte Univerzální montážní lepidlo 49 A.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Poznámka: Pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou fixovány lepené materiály nikoliv na době jejího působení. Doba fixace do vyschnutí lepidla je různá podle místních podmínek.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.