

NOVOFIX - lepidlo na výrobky z neměkčeného PVC (Novodur)

Charakteristika:

Lepidlo je roztok polymeru ve směsi organických rozpouštědel, které se používá pro lepení materiálů z neměkčeného PVC - Novoduru. Je možné použít ke spojům PVC, ABS, nelehčeného polystyrenu, kůže, gumy, plastu, kovu, textilu, dřeva, lepenky, papíru atd. Je velmi vhodným montážním lepidlem pro lepení PVC trubek a armatur při sestavování a montáži vodovodních odpadů.

Vlastnosti

Lepidlo je čirý, bezbarvý, viskózní roztok.

Technická data:

Barva: čirá

Specifická hmotnost: 1,08 g

Konzistence (výt. pohárek 6 mm): 40-70 sec

Pevnost lepeného spoje Novodur/Novodur ve smyku: min. 1,5 MPa.

Obsah org. rozpouštědel: 0,78 kg/kg produktu

Obsah organického uhlíku: 0,48 kg/kg produktu

Obsah netěkavých látek: 22 %objemových

Balení:

Tuby 130 ml, po dohodě je možno i větší obaly.

Skladování:

12 měsíců od data výroby v původním neotevřeném obalu při teplotě od +5 do +25°C. Datum výroby je uvedeno na obalu. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy !

Návod na použití:

Pro dosažení co možná nejlepších vlastností lepeného spoje doporučujeme následující pracovní postup. Před vlastním lepením styčné plochy řádně odmastěte a zdrsňte. Pro odmaštění použijte aceton nebo acetonové ředidlo. Naneste lepidlo v přiměřené vrstvě na obě lepené plochy a přiložte k sobě. Při lepení trubek je třeba dodržet co nejmenší toleranci lícovaného spoje. Rovné lepené plochy v místě spoje je po dobu zasychání nutno zatížit. Maximální pevnost dosáhne spoj po 24 hodinách, při teplotě 20°C. Při nižší teplotě je tato doba úměrně delší.

Vodu je možno do slepeného potrubí pouštět již po 2 hodinách schnutí.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Ekologie:

Zbytky a úkapy lze po zaschnutí ukládat na skládce komunálního, stavebního odpadu. Upotřebené prázdné obaly se odevzdávají do tříděného sběru odpadu.

Výrobce je členem sdružení EKO-KOM, likvidace obalů recyklací je výrobcem uhrazena.

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé nevhodnou manipulací a skladováním.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: - Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případně použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.