

Lepidlo na polystyren 28A

Lepidlo na polystyren 28A je pasta na bázi disperze syntetických pryskyřic určená k okamžitému použití pro lepení výrobků z polystyrenu na porézní podklady.

Charakteristika:

- okamžité a jednoduché použití
- silná přilnavost
- neobsahuje rozpouštědla
- nehořlavé
- vyrovnávací schopnosti při lepení na nerovný povrch

Příklady použití:

- lepení všech druhů polystyrenu
- lepení k různým druhům povrchů jako např. dřevo, cihla, kámen, dřevotříska, sádrokarton
- lepení stropních polystyrenových desek
- lepení izolační pěny na stěny nebo podlahu
- lepení lišt z polystyrenu

Balení a barevné provedení:

- plastové obaly 1 kg, 5 kg a 15 kg
- bílá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: styren-akrylát

Konzistence: pasta

Systém polymerizace: fyzikální vysychání

Doba zpracovatelnosti (*): 15 minut

Doba vysychání: cca 24hod

Měrná hmotnost: cca 1,7 g/cm³

Přilnavost: 1,55 N/mm²

Teplotní odolnost: -20°C až +70°C (vytvrzeného lepidla)

Spotřeba: 1000 – 1500 g/m² (záleží na typu podkladu a velikosti stěrky, min. 200g/m²)

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.

Podklad:

Materiál: porézní podklad jako kámen, zdivo, beton, sádra, sádrokarton, dřevo. Alespoň jeden z materiálů by měl být porézní, jinak se čas vytvrzování ztlačně zpomalí.

Povrch: čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a neodržitých částí

Příprava povrchu: velmi porézní materiály ošetřete penetrací např. Akrylátovou penetrací Soudal
Před zahájením práce doporučujeme vyzkoušet přilnavost lepidla k materiálu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Pracovní postup:

- Aplikace:** Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot.
Nanášejte lepidlo špachtlí do terčů nebo stěrkou s velkými zuby (min. 5mm) na plochu, kterou stihnete nanést a polepit do 10 minut. Potom přiložte přířezy polystyrenu a silně dotlačte. Dorovnejte v rozích.
- Čištění:** vodou
- Pracovní teplota:** +5°C až +30°C
- Na opravy** používejte Lepidlo na polystyren 28A.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.