

## SOUDAHOLD KOTVICÍ MALTA

Rychle tvrdnoucí záливková hmota pro stavební kotvení v exteriéru i interiéru. Dokonale vyplňuje zalévaný prostor. Má vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů, snadno se používá, je bez zápachu, nehořlavá.

### Technická data:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Báze</b>                    | cement, plnivo, aditiva |
| <b>Konzistence</b>             | sypká hmota             |
| <b>Zpracovatelnost směsi</b>   | 15 min.                 |
| <b>Množství záměsové vody</b>  | 0,16 l/kg               |
| <b>Pevnost v tlaku</b>         | po 1 hod.: min. 10 MPa  |
| <b>Pevnost v tlaku</b>         | po 24 hod.: min. 30 MPa |
| <b>Pevnost v tahu za ohybu</b> | po 24 hod.: min. 4 MPa  |
| <b>Přidržitost k betonu</b>    | po 7 dnech: min. 2 MPa  |
| <b>Pracovní teplota</b>        | +5°C až +25°C           |



### Charakteristika:

- vynikající přilnavost k většině stavebních podkladů
- rychle tvrdne
- určena pro rychlé kotvení
- použití v exteriéru i interiéru
- nehořlavá

### Příklady použití:

- kotvení do vodorovných i svislých konstrukcí
- rychlé opravy s nároky na rychlé tvrdnutí malty
- upevňování kovových konstrukcí, zábradlí, vsazování hmoždinek, konzol, trubek, háků a kotevních šroubů do zdiva
- fixace potrubí a elektrických rozvodů
- uzavření prostupů trubek atd.
- v tloušťce jedné vrstvy od 2 do 50 mm k vyplnění dutin v betonových a cihelných podkladech
- zalévání dutin a prasklin přírodních kamenů
- zalévání kotevních šroubů do pokladu apod.
- reprofilace betonových konstrukcí

### Provedení:

Barva: šedá

Balení: kbelíky 2,5 kg a 4,5 kg

### Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C v suchém a větraném prostředí. Chraňte před deštěm a vlhkostí.

### Pracovní postup:

Podklad musí soudržný. Směs smíchejte s vodou v poměru cca 0,16 l vody na 1 kg směsi. tak, aby vznikla tekutá snadno zpracovatelná směs. Míchejte cca 3 minuty. Úpravou množství záměsové vody je možné připravit zalévací hmotu i maltu určenou pro kotvení ve svislých konstrukcích. Při použití elektrického míchadla míchejte nízkými otáčkami. Kotvicí maltu vlijte nebo vtlačte na určené místo a povrch uhladte hladítkem. Po zaschnutí malty je nutné opravené místo udržovat min. 15 minut ve vlhkém prostředí. Pracujte při teplotách prostředí i podkladu od +5°C do +25°C. Zpracovatelnost rozmíchané směsi je cca 15 min.

**Čištění:** Použité nářadí ihned po ukončení práce umyjte vodou.

### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.