

Malířská barva NORMAL

Vodou ředitelná interiérová barva vysoké kvality. Směs vysoce kvalitních plniv dispergovaných ve vodné aditivované akrylátové disperzi. Pro náročné interiéry s požadavky na vysokou odolnost.

Charakteristika :

- otěruvzdornost
- vysoká bělost, sametový vzhled
- vysoká kryvost - vydatnost
- obsahuje vysoce kvalitní disperzi, neobsahuje těžké kovy
- aplikace válečkem, štětcem, stříkáním
- vhodná i pro probarvování malířskými pastami, vysoká barevná stálost

Příklady použití :

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádkokarton a papírové povrchy
- cementotřískové desky
- aglomerované dřevěné materiály
- interiéry náročné na vzhled a hygienu (školy, kanceláře, zdravotnická zařízení,...)

Pracovní postup :

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na nové omítky nanášet až po úplném vyžrání podkladu. Sádkokarton a nové omítky je vhodné napenetrovat pomocí Akrylátové penetrace Soudal. Barva je upravena pro práci s válečkem. Lze použít rovněž štětku a stříkací zařízení. V případě nutnosti je možno ředit vodou do 10%. Finální nátěrovou vrstvu zvláště tónovanou neředit. Ředění pomocí Akrylátové penetrace Soudal zvyšuje otěruvzdornost barvy. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr cca po 1 hodině přetíratelný. Min. teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5°C, max. +30°C. Po úkly očistěte ihned po práci vodou.

Balení a barevné provedení :

PE kbelíky s držadly: 1,5 kg, 4,5 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg

Skladovatelnost :

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy! Výrobek nesmí zmraznout!!!

Technická data barvy :

- **Báze:** směs vysoce kvalitních plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi
- **Obsah netěkavých složek:** min. 60%
- **Specifická hmotnost :** 1,56 kg/dm³
- **Konzistence:** bílá viskózní kapalina bez nečistot
- **Spotřeba:** závisí na hrubosti podkladu, obecně z 1 kg 8-12m² v jedné vrstvě

Technické parametry nátěru :

- **Vzhled:** sametově matný
- **Difúzní odpor:** 0,05m
- **Bělost:** min. 93%
- **Přidrženost:** min. 0,3 MPa
- **Kryvost:** 1

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s našim Technickým oddělením.
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s našim Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.