

LUXUS lazurovací lak na dřevo

Vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi akrylátového pojiva se směsí světlustálých transparentních pigmentů s UV filtrem, určená pro ochranu všech dřevěných povrchů před povětrnostními vlivy a stárnutím v exteriérech a interiérech.

Charakteristika :

- barevně stálý - chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy
- lehce přetíratelný
- pružný vodou ředitelný nátěr
- může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel určen
- všechny odstíny jsou vzájemně mísitelné - k zesvětlení barevných odstínů lze použít bezbarvý lak v přídávku max. 10%
- životnost systému nelze spolehlivě určit, závisí na druhu dřeva, míře znečištění prostředí, připravenosti podkladu v době aplikace, aplikační technologii apod.
- neškodí rostlinám a životnímu prostředí

Příklady použití :

- dřevěné povrchy v interiérech (nábytek, dveře, okna, obklady)
- dřevěné povrchy v exteriérech (obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, okna, dveře apod.
- nátěr je vhodný pro interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídelny, školy, nemocnice, společenské prostory atd.)
- nevhodný k úpravě plísňemi a houbami napadených dřev, nejdříve musí být provedena sanace k tomu určenými přípravky např. Ochranné napouštědlo na dřevo Soudal
- v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým obsahem pryskyřic (např. borovice)

Pracovní postup :

Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebruste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudružné staré nátěry, přebruste a očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitroředidlem. **Vlhkost natíraného dřeva má být v rozmezí 10 - 12%.** Nátěr řádně promíchejte a nanášejte ve dvou vrstvách máčením, válečkem, štětcem nebo stříkáním. **Pro první nátěr nařed'te cca 10-15% vody.**

Po zaschnutí prvního nátěru (doporučujeme cca po 12 hod.) přebruste povrch jemným smirkovým plátnem, odstraníte drobná vystouplá dřevěná vlákna a získáte dokonalejší povrch. Poté aplikujte druhý nátěr. V případě použití v exteriéru aplikujte i třetí nátěr. **Vydatnost na obalu je uvedena pro jeden nátěr.** Dbejte na rovnoměrnost aplikace, zejména na případné kapky (cca 2-5 min. po nanesení doporučujeme stažení kapek polosuchým štětcem). Aplikační teplota vzduchu a podkladu od +5°C do + 30°C. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, plně zatížitelný po 48 hodinách při 20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu. Při aplikaci je nutné chránit natírané plochy před slunečním svitem a do úplného proschnutí i před deštěm. Pomůcky po skončení práce omýt vodou.

Balení a barevné provedení :

- Plechovky 0,75 l a 2,5 l
- dub, teak, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, bezbarvý s UV filtrem, bezbarvý bez UV filtru

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Skladovatelnost :

Max. 24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu. Prvních 12 měsíců při teplotách +5°C až +25°C, druhých 12 měsíců při teplotách +5°C až +10°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data barvy :

- **Báze:** směs vysoce kvalitních plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi
- **Obsah netěkavých složek:** min 28%
- **Konzistence:** středně viskózní kapalina bez nečistot
- **Měrná hmotnost:** 1,05 g/cm³
- **Vydatnost:** 10-14 m² /1 l v jedné vrstvě
- **VOC:** Direktiva 2004/42/EC IIA (e) (150) 66g/l

Technické parametry nátěru :

- **vzhled:** sametově lesklý
- **Přílnavost mřížkou:** st. 0-1 dle ČSN ISO 2409

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.