

Akrylátová penetrace

Penetrační nátěr určený pro omezení a sjednocení savosti (a návazné snížení spotřeby krycí nátěrové hmoty) a zpevnění povrchu stavebních materiálů v exteriéru i interiéru.

Charakteristika :

- výborná přilnavost následné nátěrové hmoty
- snížení spotřeby krycí nátěrové hmoty
- aplikace válečkem, štětcem, airless systémy
- vodou ředitelná
- hydrofobní

Příklady použití :

- vnitřní a venkovní omítky a betonové povrchy před nátěry a opravami
- sádkarton a papírové povrchy
- cementotřískové desky
- aglomerované dřevěné materiály
- penetrace pod samonivelační stěrky a jiné reprofilační cementové hmoty
- přísada do stavebních hmot pro zvýšení lepivosti a snížení nasákavosti

Pracovní postup :

Pracovní plochu zbavte prachu a nečistot, nejlépe tlakovou vodou s přídavkem saponátu. Poté opláchněte čistou vodou. V případě povrchů napadených plísněmi, mechy a lišejníky použijte vhodných fungicidních a biocidních přípravků. Vlastní aplikaci provádějte válečkem, štětcem nebo stříkáním při teplotách od +5°C do +30°C na suché soudružené povrchy. Vlastní nátěr barvou lze aplikovat v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu 2 – 8 hodin po aplikaci penetrace. Zamezte potřísnění okolí a nežádoucích míst jejich důkladným zakrytím. Pracovní nářadí chraňte před zaschnutím ponořením do vody, po práci důkladně omyjte vodou.

Spotřeba: 0,1 – 0,2 l/m² podle typu a savosti povrchu.

Balení: PE kanystry 1 l, 5 l a 10 l.

Skladovatelnost :

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +30°C.
Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chráňte před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data :

- **Báze:** vysoce kvalitní vodná aditivovaná akrylátová kopolymerní disperze (neobsahuje formaldehyd ani těžké kovy).
- **Obsah netěkavých složek:** 9,8%
- **Konzistence:** viskózní kapalina bez nečistot
- **Měrná hmotnost:** 1,01 kg/dm³
- **Vzhled:** mléčně bílá kapalina

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.