

SOUDAFOAM CLICK&FIX MEGA ZIMNÍ

Soudafoam Click&Fix Mega zimní je profesionální vysoce kvalitní jednokomponentní, rozpínavá, polyuretanová pěna s hnacím médiem bez CFC. připravená ke snadnému použití. Pěna je vybavena unikátním patentovaným Click&Fix redukčním systémem, zabezpečujícím maximální jednoduchost při použití. Pěna se vyznačuje rozšířeným spektrem pracovních teplot (až do -10 °C) a je zcela neškodná ozonové vrstvě.

Charakteristika:

- vynikající přilnavost na většinu materiálů (**kromě PE/PP a Teflonu**)
- výborné tepelné a akustické izolační vlastnosti
- znamenitá montážní a vyplňovací kapacita
- vynikající stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání)
- nepropadá se při nízkých teplotách
- použitelnost do -10°C
- velmi přesná aplikace pomocí pistolového systému
- na vložení pěny do pistolového adaptéru je potřeba pouze jedno otočení o 90°
- dovoluje maximální vytlačení obsahu, snižuje zbytky uvnitř obalu
- významně redukuje nežádoucí vytékání pěny běžné u šroubovacích systémů
- velmi snadné čištění hladkého adaptéru

Příklady použití:

- instalace okenních a dveřních rámců
- vyplňování dutin
- tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech
- tvorba zvukově izolační clony
- montáž a tmelení rámců oken a dveří
- spojování izolačních materiálů a střešních konstrukcí
- nanášení zvukově izolační vrstvy na motory
- zlepšení tepelně izolačních vlastností chladících systémů

Balení a barevné provedení:

- aerosolové plechovky s obsahem 870 ml
- nažloutle bílá (světle zelená na požádání)

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spot řeby je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: polyuretan
Konzistence: stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování: vlhkostní
Tvorba slupky: 8 min (20°C/65% RV)
Rychlost schnutí: povrch nelepí po 20 - 25 min při 20°C
Rychlost vytvrzování: viz. tabulky
Vydatnost: viz. tabulky
Smrštění: žádné
Postexpanze: žádná
Struktura pěny: 70 – 80 % uzavřených buněk
Specifická hmotnost: 23 kg/m³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost: -40°C až +90°C (po vytvrzení)
Charakter pěny: thixotropní (nestéká)

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Třída hořlavosti: B3 – dle DIN 4102 část 2
Izolační faktor: 32mW/Kelvin metr
Pevnost ve střihu: cca 17 N/cm² (DIN 53427)
Pevnost v tlaku: cca 3 N/cm² (DIN 53421)
Pevnost v ohybu: cca 7 N/cm² (DIN 53423)
Absorpce vody: 1 % obj. (DIN 53429)

Povrchy:

Podklady: všechny materiály **kromě PE, PP a Teflonu.**

Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu

Příprava: navlhčení podkladu zlepšuje přilnavost, lehké vlhčení povrchu pěny zlepšuje vytvrzování a zhušťuje její strukturu

Pracovní postup:

Aplikace: Před aplikací aerosolovou plechovku dokonale protřepejte - nejméně 30x.

Podklad před aplikací navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem. Spáry a mezery vypěňte z 65%, s ohledem na následnou expanzi pěny. Obsah plechovky vypěňujte ventilem dolů. Během aplikace pěny občas opakovaně protřepávejte. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Vypěňovaný prostor by na jednu vrstvu čerstvé pěny neměl být silnější než 50 až 100mm kvůli dokonalému vytvrzení. Jednotlivé vrstvy nanášené pěny vždy znovu navlhčete rozprašovačem. **Čištění:** Před vytvrzením lze pěnu odstranit Čističem PU pěny Soudal nebo acetonem. Po vytvrzení pouze mechanicky.

Pracovní teplota: -10°C až +35°C (doporučení: -10°C až +25°C). V chladném období doporučujeme před použitím pěny vytemperovat alespoň na 15°C (temperaturu doporučujeme ve vlažné vodě. V žádném případě v blízkosti žhavých zdrojů!)

Na opravy : používejte stejný typ pěny

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahlívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Poznámky:

- Povrch před aplikací vždy důkladně navlhčete z důvodu řádného vytvrzení a dosažení správné struktury pěny.
- Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před UV zářením nátěrem, zalištováním nebo přetmelením (silikony, polyuretany, MS polymery).
- Před použitím Čističe PU pěny a jiných čističů vždy ověřte, zda tento přípravek nepoškozuje plastová okna a nátěry dřevěných oken či jiné povrchy !
- Máte-li obavy z poškození povrchu rámu oken či dveří nebo okolí vypěňované spáry, přikryjte přilehlé povrchy krycí páskou nebo fólií.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Vydatnost a doby vytvrzování pěny v různých teplotních režimech. Tabulka č.1:

Teplota plechovky: cca 18°C

Teplota okolí	+20°C	0°C	+5°C	-10°C
Z 1 litru vypěníte do volného prostoru následující objemy pěny	±45l	±40l	±35l	±30l
Doba úplného vytvrzení spáry o průřezu 3 x 3cm	1h	3-6h	6-9h	9-12h

Pozn. Z důvodů různorodosti materiálů si přilnavost pěny předem vyzkoušejte před zahájením prací.

Vydatnost a doby vytvrzování pěny v různých teplotních režimech. Tabulka č.2:

Teplota plechovky: cca 5°C

Teplota okolí	+20°C	0°C	+5°C	-10°C
Z 1 litru vypěníte do volného prostoru následující objemy pěny	±50l	±45l	±40l	±34l
Doba úplného vytvrzení spáry o průřezu 3 x 3cm	1h	4-8h	8-12h	10-15h

Pozn. Z důvodů různorodosti materiálů si přilnavost pěny předem vyzkoušejte před zahájením prací.

Výrobek odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláškám MZ ČR č. 38/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s potravinami a pitnou vodou. Zprávy o zkoušce vydal Zkušební ústav lehkého průmyslu s.p., České Budějovice, AO č. 204, dne 13. 4. 2004 pod č.j. 100040225-40 a dne 21.7.2006 pod č.j. 100060548-01.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.