

ACRYRUB

Vysoce kvalitní, plasto-elastický jednosložkový tmel na bázi akrylátové disperze.

Charakteristika:

- velmi snadno použitelný
- barevně stálý, po vytvrzení vodě odolný
- velmi dobrá přilnavost k porézním materiálům a hliníku
- po vytvrzení přetíratelný

Příklady použití:

- spárování zdících prvků
- spojovací spáry ve stavebním průmyslu
- tmelení spojů a prasklin v sádkartonech
- spárování rámců oken a zárubní dveří v interiéru
- utěsnění spár mezi zdmi a okenními parapety z interiéru
- při použití v exteriéru doporučujeme pro prodloužení životnosti krytí tmelu barvou, lištou nebo jiným způsobem
- výše uvedené spoje až do dilatací 15%

Balení a barevné provedení:

- kartuše 310 ml, foliové obaly ("střevo") 600 ml
- bílá, šedá, hnědá, černá; další barvy po dohodě

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: akrylová disperze
Konzistence: stabilní pasta
Systém vytvrzování: fyzikální vysychání
Tvorba slupky: povrch je suchý po cca 20 min. (20°C/65% R.V.)
Smrštění: cca 15 %
Specifická hmotnost: cca 1,70 g/ml
Teplotní odolnost: -20°C až +80°C
Maximální deformace: +/- 15%

Povrchy:

Podklady: všechny soudržné porézní stavební materiály, hliník
Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu
Příprava: povrch důkladně vyčistěte, porézní materiály předem napenetrujte Akrylátovou penetrací Soudal (v případě špatné savosti naředěnou 1 : 1 s vodou), v případě nouze můžete penetrovat směsí z 1 dílu tmelu a 2 dílů vody (dobře rozmíchejte)

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Velikost spáry:

Minimální šířka:	5 mm
Maximální šířka:	20 mm
Minimální hloubka:	5 mm
Doporučení:	hloubka spáry = šířka spáry

Pracovní postup:

Podklad se zbaví nečistot, mastnot, zvětralých a uvolněných částí. Pro zvýšení přilnavosti se doporučuje porézní materiály předem napenetrovat Akrylátovou penetrací Soudal (v případě špatné savosti naředěnou 1 : 1 s vodou), v případě nouze můžete penetrovat směsí z 1 dílu tmelu a 2 dílů vody (dobře rozmíchejte)

Čištění: Před vytvrzením lze čistit vodou. Po vytvrzení je vodou omyvatelný, přetíratelný vodouředitelnými barvami a odstranitelný mechanicky. Na zbytky po mechanickém odstraňování můžete dále použít Odstraňovač silikonu Soudal. Upozorňujeme, že tento prostředek může být agresivní vůči plastům, nátěrům a jiným materiálům v okolí ! Snášlivost tmelu s ostatními druhy barev a Odstraňovače vůči okolí je třeba předem vyzkoušet.

Pracovní teplota: Pracujte při teplotách +5°C až +30°C.

Aplikace: K aplikaci se používá aplikační pistole (pneumatická nebo ruční). Vyhlažování tmelařskou stěrkou a Vyhlažovačem tmelů Soudal.

Opravy: Na opravy používejte stejný tmel.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezhazujte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poznámka:

Nepoužívejte tam, kde hrozí trvalé zamokření.

Neaplikujte, pokud bezprostředně hrozí déšť nebo mráz. Tmel nesmí zmrznout ani v obalu, ani během vytvrzování.

Je přetíratelný většinou dostupných barev. Barevný nátěr by měl být dostatečně elastický, protože bude aplikován na plasto-elastický tmel.

Před nátěrem doporučujeme vyzkoušet slučitelnost barvy a tmelu.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.