

SOUDABAND - samolepící lemovka (Alu, Copper, Graphit, Terracotta, Dark Red)

Kvalitní samolepící páska vyrobená z bitumenových elastomerů s ochrannou hliníkovou fólií, určena k snadnému a rychlému použití, k zakrytí plochých i úhlových spojů střešních prvků, komínů, světlíků, okapů a odtoků. Funkční bezprostředně po nalepení.

Charakteristika:

- samolepící s vysokou lepící schopností
- vodotěsná - odolná nepříznivému počasí
- velmi snadná aplikace - formovatelná podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční
- odolává UV záření

Podklad:

Živičné střešní povrchy, plech a veškeré běžné stavební materiály.

Příklady použití:

- opravy prasklin a spojů ve střešních konstrukcích
- těsnění spojů kolem střešních elementů (komínů, světlíků, střešních oken, odtoků ...)
- těsnění a opravy zatékání prasklých okapů a odpadových rour
- těsnění úhlových spár a spojů ve střešních konstrukcích

Balení a barevné provedení:

Šířka: 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 22,5 cm, 30 cm

Balení: role – návin 10 m

Barva: lepící strana - černá, svrchní strana - hliník, grafit, terracotta, měď, tmavočervená

Skladování:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +20°C. Datum výroby a spot řeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: bitumenové elastomery, hliníková ochranná vrstva

Konzistence: samolepící těsnící páska

Aplikační teplota: + 5°C až + 25°C.

Teplotní odolnost: - 20°C až + 80°C

Vodovzdornost: velmi dobrá

Pracovní postup:

Povrch: čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty

Způsob použití: Zvolte vhodnou šířku pásy. Uřízněte z role požadovanou délku pásy, odstraňte ochrannou vrstvu a silně přitiskněte samolepící stranou na požadované místo. Překontrolujte zda je páska plně přilepena. Nalepenou pásku dále uhladte od středu do stran nejlépe pevným válečkem tak, aby nedocházelo k vytváření vzduchových bublin. Ujistěte se, že došlo k dokonalému spojení podkladu a samolepící vrstvy. Při navazování jednotlivých pásů zajistěte jejich překrytí min. 25 mm. Při manipulaci a uhlazování zabraňte porušení svrchní hliníkové ochranné vrstvy! Čistit lze ředidlem White Spirit (lakový benzín) .

Upozornění: Během chladného počasí zajistěte kvalitní lepivost bezprostředním skladováním – temperancí Soudabandu v teplé místnosti.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce:

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami. V případě alergické reakce nebo jiných potíží neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s našim Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s našim Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.