

## WASSERSTOPP

Wasserstopp je kvalitní ochranný nátěr s obsahem zpevňujícího umělého vlákna pro střechy připravený k rychlému a snadnému použití na suché nebo mokré povrchy. Hustá vysoce viskózní hmota k nanášení štětcem, válečkem nebo stěrkou vytváří po vytvrzení dokonale vodotěsnou bariéru kaučukové povahy.

### Charakteristika:

- akrylový polymer s obsahem rozpouštědel
- obsahuje umělé vlákno zesilující strukturální pevnost
- přemostí i větší spáry
- použitelný na suché i vlhké povrchy
- použitelný i při teplotách pod 0°C
- po vytvrzení trvale elastický
- dokonale voděodolný
- odolává UV záření – neztrácí barvu
- odolává velkým teplotním změnám
- velmi dlouhá životnost – minimálně 10 let
- pochůzný

### Příklady použití:

- opravy a ochrana plochých střech s vhodným systémem odvodnění
- opravy šikmých střech, teras, balkonů, kopulí, bání
- opravy okapů, vodotečí a odvodňovacích systémů
- velkoplošné opravy prasklin, trhlin , vzduchových kapes a bublin
- opravy pochůzných teras a balkonů
- havarijní naléhavé opravy

### Balení a barevné provedení:

- plechovky 0,75 kg, 4 kg
- šedá

### Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

### Technická data:

**Báze:** akrylátová a kopolymerní rozpouštědlová disperze

**Konzistence:** viskózní kapalina

**Systém vytvrzování:** fyzikální schnutí

**Rychlost vytvrzování:** začíná po 15 minutách

**Otevřený čas:** 15 minut

**Specifická hmotnost:** 1,10

**Teplotní odolnost:** -30°C až +80°C

**Bod vzplanutí:** + 27°C

**Max. prodloužení pře přetržením:** 1000 %

**Absorpce vody:** žádná

**Spotřeba:** cca 2 kg/m<sup>2</sup>

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění:** - Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

## Povrchy:

**Podklady:** bitumenové střešní mat. starší než 1 rok, cihly, beton, dlaždice, zinek, kovy, plasty

**Stav povrchu:** čistý, suchý, bez mastnot a prachu

**Příprava:** velmi porézní materiály ošetřete podkladovým nátěrem, který připravíte naředěním Wasserstoppu přidáním 10 – 15 % White Spiritu (lakového benzínu)

## Pracovní postup:

Povrch se zbaví prachu a mastnoty. Porézní materiály napenetrujte nátěrem Wasserstopp rozředěným 10-15% White Spiritu. Praskliny a trhliny vyplňte Soudafaltem nebo Střešním tmelem. Při rozsáhlejším poškození použijte před nátěrem tkaninu Dakorub Fleece a po 8 dnech opakujte aplikační cyklus.

**Aplikace:** aplikujte štětcem, válečkem, stěrkou (pod vodou)

Naneste 2 vrstvy křížem v intervalu 24 hodin mezi nátěry.

**Čištění:** White Spiritem (lakový benzín).

**Pracovní teplota:** teploty nad – 15°C

**Na opravy** používejte Wasserstopp.

## Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

**Pozn.** - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

**Upozornění:** Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.