

SOUDALEN PE

Vysoce kvalitní jednostranně lepicí páska z PE pěny s uzavřenou strukturou buněk vhodná pro těsnící účely. Nelepící strana je laminovaná PE fólií. Pro snadnou aplikaci dodávána bez ochranné fólie na lepicí straně. Určena pro trvale zatížené spoje

Technická data:

Báze:	polyetylenová pěna s uzavřenou strukturou
Lepidlo:	akrylátové
Měrná hmotnost:	25-30 kg/m ³
Pevnost v tahu:	podélně 395 kPa příčně 250 kPa
Teplotní odolnost:	- 80°C až + 100°C
Průtažnost:	podélně 140% příčně 120%
Odpor při stlačení:	při stlačení 10% 19 kPa, při stlačení 25% 38 kPa, při stlačení 50% 105 kPa
Nevratná deformace:	30 min. po uvolnění 21%, (stlačení 25%, 22 hod., 23°C) 24 hod. po uvolnění 12%, (stlačení 25%, 22 hod., 23°C)
Teplotná vodivost:	při +10°C - 0,034 W/mK při +40°C - 0,039 W/mK
Nasákavost:	< 1% obj. během 7 dnů
Snížení hluku:	15 – 23 dB (dle použitého podkladu)
Doporučená pracovní teplota:	+18°C až +30°C



Charakteristika:

- elastický pás s odpovídající pevností
- odolává širokému rozpětí teplot s vynikající odolností proti UV záření a ozónu
- velmi snadná aplikace - formovatelný podle tvaru podkladu
- okamžitě po aplikaci funkční

Příklady použití:

- těsnění doléhavých spár a spojů v konstrukcích, oknech a dveřích
- vymezení prostoru drážek při zasklívání
- pružné a trvalé těsnění stykových ploch rámu a sendvičů nejrůznějších materiálových kombinací
- těsnění zamezující přenosu vibrací a přerušující tepelné mosty
- těsnění plošných spár okenních konstrukcí, příček apod.

Podklad:

veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených

Pracovní postup:

Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty. Odvinutou pásku ihned přitlačte na podklad.

Nesahejte prsty na samolepicí povrch pásky. Ihned po nalepení je páska plně funkční a zatížitelná.

barva	šířka/ mm	tloušťka/ mm	návin/m	balení ks karton/folie	prodejní jednotka/m
bílá	6	2	30	80/5	150
šedá	6	2	30	80/5	150
bílá	9	2	30	80/5	150
šedá	9	2	30	80/5	150
bílá	9	3	30	80/5	150
šedá	9	3	30	80/5	150
bílá	9	3	20	75/-	1500
šedá	9	3	20	75/-	1500
bílá	18	2	20	40/-	800
šedá	18	2	20	40/-	800
bílá	18	3	20	40/-	800
šedá	18	3	20	40/-	800