

METAL PLASTIC GREY

Metal Plastic Grey je dvousložkový polyesterový stěrkový opravárenský tmel (kyt) na bázi nenasyčených polyesterových pryskyřic s vynikající přilnavostí a dobrou plnicí schopností, určený pro kovy, dřevo a polyesterové materiály včetně laminátů.

Charakteristika:

- snadno aplikovatelný
- dvoukomponentní
- rychleschnoucí
- brousitelný za sucha i za mokra
- trvanlivý
- trvale flexibilní

Příklady použití:

- vyplňování trhlin, prohloubenin a prasklin karosérií, polyesterových (laminátů) a dřevěných povrchů
- opravy poškozených karosérií, člunů, surfů, atd.
- vyplňování škrábanců a nerovností na dřevěných površích.

Balení a barevné provedení:

- kovové plechovky 250 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, (s výpustným systémem)
- šedá

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Chránit před mrazem a vysokými teplotami i během přepravy!

Technická data:

Báze: amination aktivované polyesterové pryskyřice

Konzistence: stabilní pasta

Systém vytvrzování: chemickou reakcí

Otevřený čas: 5 minut (dle teploty, vlhkosti a podkladu v místě)

Brousitelnost: po 20 minutách (dle teploty, vlhkosti a podkladu v místě)

Hustota: 1,90 g/cm³

Tvrdost: cca 70 Shore D

Teplotní odolnost: -30°C až +115°C

Povrchy:

Podklady: kovy (včetně galvanizovaných a pozinkovaných povrchů), PES, dřevo, lamináty

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: odstraňte rez. Materiál musí být před aplikací zcela suchý. Zdrsnění povrchu zlepšuje přilnavost.

Pracovní postup:

Aplikace: Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Míchejte v malé misce vždy potřebné množství s 2 – 3 % tužidla dokud se hmota nezhomogenizuje.

Nepromíchejte více než stačíte zpracovat během 5 minut.

Nanášejte špachtlí v tenké vrstvě. Je-li nutné i ve více vrstvách dokud hmota nepatrně nepřevyšuje podklad, aby jí bylo možné přebrousit. Po vytvrzení dokončíme povrchovou úpravu přebroušením a nanesením konečné vrstvy např. autolaku.

Čištění: acetonem

Pracovní teplota: +10°C až +25°C

Na opravy použijte Metal Plastic Standard.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením.

Upozornění: Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

TVRDIDLO – HARDENER PASTE

Benzoylperoxidové tvrdidlo obsahující plastifikátory určené k vytvrzování polyesterových pryskyřic obsažených v produktech typu Metal Plastic.

Balení a barevné provedení:

- plastová tuba 10g, 30g , 50 g (větší dle typu) – přibaleno k produktu

Pracovní postup:

Aplikace: Dávkuje se v předepsaném poměru podle typu do základního produktu. Míchejte v malé misce vždy pouze potřebné množství z pryskyřičné báze s tvrdidlem dokud se hmota nezhomogenizuje. Nepromíchejte více než stačíte zpracovat během 5 minut !!!

Bezpečnost a hygiena práce. První pomoc.

Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Při práci dodržujte běžné hygienické podmínky. Během práce nepijte, nejezte, nekuřte! Doporučujeme používat pracovní oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Dojde-li k nahodilému požití, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte označení na obalu. Dojde-li k potřísnění očí a pokožky omyjte ihned postižené místo velkým množstvím čisté vody. Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení, při požití, v případě alergické reakce nebo jiných potíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Dodržujte běžné zásady bezpečnosti práce. Výrobek neodstraňujte opalováním ohněm ani jej nezahřívejte žhavými zdroji. Prázdné obaly nevhazujte do ohně. Nesměšujte s neznámými látkami.

Pozn. - Instrukce a informace obsažené v tomto Technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností a jsou uvedeny v dobré víře. Protože různorodost materiálů a podkladů a počet jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoký, není možné obsáhnout jejich úplný popis. Z těchto důvodů nemůžeme obecně přijmout odpovědnost za dosažené výsledky. V každém případě doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s naším Technickým oddělením .
Upozornění : Skladovatelnost udává dobu, po kterou, díky charakteru produktu, výrobce ručí za jeho plnou funkčnost. Po této době mohou být deklarované vlastnosti narušeny. Případné použití pak konzultujte s naším Technickým oddělením. Uvedená skladovatelnost surového produktu neomezuje práva spotřebitele ve věci spotřebitelských záruk.