


### SOUDAFLOTT - Tmel na sádrokarton

Speciální vlákny vyztužená spárovací hmota na bázi sádry. Vhodná pro spoje sádrokartonových desek bez použití armovací pásky nebo bandáže.

#### Technická data:

<b>Báze</b>	hmota na bázi sádry s vlákny
<b>Záměsový poměr</b>	1 kg směsi na 0,4l vody
<b>Doba zpracovatelnosti</b>	50 minut
<b>Spotřeba při plošné aplikaci</b>	cca 1-1,5 kg/m <sup>2</sup> (dle hrubosti podkladu)
<b>Zrnitost</b>	0-40 µm
<b>Doporučená vrstva pro stěrkování</b>	1 mm (v jedné vrstvě)
<b>Přidrženost k podkladu (sádrokartonová deska)</b>	min. 0,5 MPa
<b>Reakce na oheň (EN 13963, 4.1.)</b>	A1



#### Charakteristika:

- prášková hmota na bázi přírodní sádry
- stěrková hmota vyztužená vlákny
- snadno se zpracovává a aplikuje
- vytváří pevný spoj vysoce odolný vůči tvorbě trhlin
- nesmršťuje se ani nepraská

#### Příklady použití:

- spoje sádrokartonových desek bez nutnosti použití armovací pásky nebo bandáže
- plošné tmelení a vyrovnávání spojů a nerovností sádrokartonových desek
- lokální i plošné vyrovnávání stěn a stropů
- úprava povrchů vláknocementových, dřevocementových i sádrovláknitých desek

#### Provedení:

Barva: bílá

Balení: papírové pytle s PE vložkou 5 kg, 20 kg

#### Skladovatelnost:

V neotevřeném obalu na suchém a větraném místě při teplotě od +5°C do +25°C 12 měsíců od data výroby. Chrňte před deštěm a vlhkostí!

#### Pracovní postup:

##### Příprava povrchu:

Podklad musí být dostatečně vyzrálý, čistý, suchý, soudržný bez prachu, mastnoty, výkvětů a jiných nečistot, které by mohly snížit přidrženost tmelu k podkladu. Případné zbytky starých nátěrů oškrabejte, nerovnosti odstraňte zednickým škrabákem. Podklad nesmí být promrzlý.

##### Příprava hmoty:

Suchou směs vsypte do předepsaného množství vody (1 kg směsi do 0,4 l vody). Ihned důkladně promíchejte do homogenní hmoty bez hrudek. Nanášejte špachtlí nebo nerezovým hladítkem. Připravenou hmotu zpracujte do 50 minut.

#### Do rozmíchané směsi již nepřidávejte vodu!

Pracovní teplota: nad +5°C

Úprava povrchu: Hodinu po nanesení lze povrch nahrubo upravit jeho seškrabáním. Po vytvrzení lze brousit smirkovým plátnem nebo brusnou mřížkou.

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další informace viz bezpečnostní list výrobku a údaje na etiketě.

