

LAZUROVACÍ LAK NA DŘEVO KLASIK

Lazurovací lak na dřevo **KLASIK** pro ochranu a dekoraci dřevěných povrchů v exteriérech a interiérech. Je určen především pro nátěry větších ploch, zdůrazňuje kresbu dřeva, vytváří hedvábně matný povrch.



Technická data:

Báze:	akrylát
Obsah netěkavých látek (hm. %):	22%
Konzistence:	nízko viskózní kapalina
Měrná hmotnost:	1,02 g/cm ³
Vydatnost (v jedné vrstvě):	12-16 m ² / 1 l
Vzhled povrchu:	sametově matný

Charakteristika:

- chrání dřevo před UV zářením a povětrnostními vlivy
- zachovává přírodní kresbu dřeva
- snadno se aplikuje
- vhodný pro nátěry velkých ploch
- dokonale se vpijí do povrchu dřeva
- rychleschnoucí
- jednotlivé odstíny jsou vzájemně mísitelné
- obsahuje barevně stabilní transparentní pigmenty s UV filtrem
- neškodí rostlinám a životnímu prostředí
- může přijít do styku s potravinami, není však pro tento účel přímo určen

Příklady použití:

- nepochozí dřevěné povrchy v interiérech jako nábytek, dveře, obložení stěn nebo stropů, dekorativní prvky apod.
- dřevěné plochy v exteriérech jako ploty, štíty, obložení balkonů a fasád, pergoly, zahradní nábytek, podbití, zahradní domky apod.
- interiéry s vysokými nároky na hygienu a údržbu (jídely, školy, nemocnice, společenské prostory atd.)

Provedení:

Barva: kaštan, palisandr, pinie, teak

Balení: plastové obaly 0,75l, 2,5l

Skladovatelnost:

48 měsíců od data výroby (uvedeno na obalu) při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Pracovní postup:

Příprava povrchu: Povrch neošetřeného dřeva před natíráním přebruste po létech a očistěte. Z dřívě ošetřených dřevěných povrchů odstraňte nesoudržné staré nátěry, přebruste a očistěte. Pryskyřičná a mastná místa vymyjte nitrocelulóзовým ředidlem. Pro zvýšení životnosti a ochrany dřeva v exteriéru použijte bezbarvý podkladový nátěr **Soudal ZÁKLAD Impregnační nátěr na dřevo**.

Aplikace: Nátěr důkladně promíchejte. Nanášejte štětcem pro vodou ředitelné lazurovací nátěry, případně máčením, válečkem, nebo stříkáním. Dbejte na rovnoměrnost nanesení laku, případné kapky stáhněte do 5-ti minut od nanesení polosuchým štětcem. Pro získání dokonale hladkého povrchu doporučujeme po zaschnutí prvního nátěru (cca 2 hod.) povrch dřeva lehce přebrousit (po létech) jemným smirkovým plátnem. Poté aplikujte další nátěr. Nátěr je přetíratelný po 2-4 hodinách, plně zatížitelný po 48 hodinách (20°C, 65% relativní vlhkost).

Aplikační teplota: vzduchu i podkladu +5°C až + 30°C.

Čištění: Náradí ihned po skončení práce čistěte vodou.

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. bezpečnostní list a etiketa výrobku.

Upozornění: Tento výrobek obsahuje konzervační prostředek proti mikrobiální kontaminaci.

Poznámky:

- doporučená vlhkost natíraného dřeva: 10 - 12%
- na exponovaná místa v exteriéru aplikujte tři vrstvy nátěru
- dřevo napadené plísní nebo houbami předem ošetřete **Soudal BIOSAN Forte**
- vhodný v kombinaci se **Soudal Lazurovací lak na dřevo LUXUS** jako první nátěr
- v exteriéru nedoporučujeme používat na dřeva s velkým obsahem pryskyřic (např. borovice)
- nenatírejte na přímém slunci nebo v období hrozícího deště