

### OMÍTKOVÁ PENETRACE

Speciální penetrační hmota pro úpravu povrchu před aplikací Mozaikové omítky nebo akrylátových probarvených omítkovin.



#### Technická data:

<b>Složení</b>	styren-akrylát, plnivo
<b>Doba schnutí *</b>	12 až 24 hod.
<b>Teplota prostředí pro aplikaci</b>	+5°C až 35°C
<b>Spotřeba</b>	0,25 kg/m <sup>2</sup>
<b>pH</b>	8 ±0,5
<b>Objemová hmotnost</b>	cca 1,5 kg/l
<b>Kategorie VOC</b>	kat. A(h) VŘNH: 30 g/l

\*Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách, jako je teplota, vlhkost, povaha podkladu apod.

#### Charakteristika:

- usnadňuje nanášení omítek
- zvyšuje soudržnost podkladu a přídržnost omítky k povrchu
- sjednocuje barevnost podkladu díky probarvení
- snížení estetických nedostatků při nanášení omítek
- reguluje schnutí nanesené omítky, prodlužuje čas pro možnost případné opravy, napojení ploch apod.
- usnadňuje práci při nanášení větších ploch nebo při nanášení omítky za vysokých teplot

#### Příklady použití:

- nanášení podkladové vrstvy pod **Soudal Mozaikovou omítkou**
- penetrace povrchu před aplikací probarvených fasádní omítek na bázi akrylátu
- penetrace povrchů s nároky na tvorbu hrubého povrchu a zvýšení přilnavosti následných vrstev

#### Provedení:

**Barva:** šedá pro odstíny Mozaikové omítky 027 a 032  
písková pro odstíny Mozaikové omítky 044 a 053  
**Balení:** plastové kbelíky 1,5kg, 4,5kg

#### Skladovatelnost:

V neotevřeném obalu na suchém a chladném místě při teplotě od +5°C do +25°C 36 měsíců od data výroby.  
Chraňte před mrazem!

#### Vhodné povrchy:

- základní vrstva ETICS, beton, vápenocementové omítky, cementotřískové desky apod.

#### Pracovní postup:

**Příprava povrchu:** Nanášejte na vyztužený, suchý a čistý povrch bez prachu, mastnoty. Případné staré nátěry zcela odstraňte, nerovnosti vyrovnejte vhodnou stěrkovou hmotou. Staré podklady zbavte případných výkvětů nebo solných povlaků. Povrchy napadené houbami nebo plísněmi důkladně očistěte.  
**Nanášení:** Penetrační nátěr důkladně promíchejte, nejlépe použijte el. míchadlo s nízkými otáčkami. Na připravený vyztužený a suchý podklad nanášejte štětkou nebo válečkem jednu vrstvu Omítkové penetrace. V případě velmi savých podkladů doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Jednotlivé vrstvy nechte zaschnout min 12 hodin. Na zcela zaschlou Omítkovou penetraci přímo nanášejte Mozaikovou omítku. Doba schnutí penetračního nátěru může být v závislosti na okolních podmínkách 12 až 24 hodin (chladné a vlhké klima dobu schnutí prodlužuje).  
**Aplikační teplota:** +5°C až +35°C (vzduch i podklad)  
**Čištění:** vodou ihned po aplikaci.  
**Spotřeba:** cca 0,25 kg/m<sup>2</sup>

#### Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz. bezpečnostní list a údaje uvedené na etiketě výrobku.